

## Monocoat Gebruiksaanwijzing

1. De twee componenten A+B zorgvuldig mengen (1 à 2 minuten) in mengemmer  
Verhouding is ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B. De A component goed schudden.
2. Wanneer het gereinigde oppervlak droog is een kleine hoeveelheid Monocoat Oil verspreiden en met handpad + houder goed verdelen.
3. Laat gedurende enkele minuten inwerken.
4. Verwijder dan grondig alle overtollige olie met poetsdoeken of Rotex boenmachine met witte pad.  
Het oppervlak moet handdroog aanvoelen!
5. Droogtijd in een goed geventileerde ruimte is voor de twee componenten olie 12 - 24 uur  
En voor alleen de A componenten olie 24 tot 36 uur. (afhankelijk van de luchtvochtigheid, boven de 60% zal de droogtijd van beide systemen langer zijn)
6. Wij adviseren om bijvoorbeeld op tafels en vloeren de twee componenten te gebruiken,  
Voor minder slijtage onderheven producten zoals deuren, kasten Etc. kunt u alleen de A component gebruiken.  
VERBRUIK 350ML A+B: 10 tot 15 vierkante meter, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.